



Описание и код

FPB1119

Химический тип

Полиуретановый ЛКМ

Описание и характеристики

Полиуретановый белый грунт.

Продукт используется при отделке мебели, дверей и прочих деревянных изделий.

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение – Диапазон
Сухой остаток	I.O. 371	%	75±1
Вязкость DIN 8 при 20 °C	I.O. 301	секунд	45±5
Удельный вес	I.O. 309	г/см3	1,500±0,010

Способ нанесения

FPB1119: 100 весовых частей

СТ310: 50 весовых частей

DL033: 20-30 весовых частей

Рабочая вязкость DIN4: 16 секунд

Жизнеспособность: 2 часа

Сушка: при 20°C

От пыли: 35 минут

На отлип: 60 минут

Шлифовка: 16 часов

Штабелирование: 24 часов

Система нанесения: распыление
Расход: 100-150 г/м²
Число слоев: 1-3

Основные свойства

Полиуретановый белый грунт характеризующийся отличной укрывистостью и высокими основными характеристиками.

Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° С. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработать остатки в короткие сроки.

Хранение: 12 месяцев

При хранении в оригинальных закрытых упаковках.