



Наименование и код

OP611

Химический тип

Полиуретановый ЛКМ

Описание и характеристики

Светостойкая белая полиуретановая эмаль. Продукт подходит для детской мебели и мебели в целом, а так же для дверей и прочих деревянных изделий.

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение-Диапазон
Сухой остаток	I.O. 371	%	66±1
Вязкость DIN 6 при 20°C	I.O. 301	секунд	45±3
Удельный вес	I.O. 309	г/см ³	1,340±0,010



Применение

OP611: 100 весовыхчастей

CT310: 50 весовыхчастей

DL100: 20-40 весовыхчастей

Сушкапри: 20°C

Жизнеспособность: 3часа

Отпыли: 20-30минут

На отлип:40минут

Штабелирование:12 ч

Расход: 120-160 г/м2

Способнанесения: распыление

Основные свойства

Эмаль обладает высокой устойчивостью к царапинам и гладкая на ощупь. Рекомендуется наносить продукт распылением на предварительно отшлифованный ПЭ или ПУ грунт.

Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° С. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработывать остатки в короткие сроки.

Хранение: 12 месяцев

При хранении в оригинальных закрытых упаковках.